

SILIFIX PEINTURE D2 est un revêtement élastomère pour murs et façades avec d'excellentes propriétés d'allongement et de récupération.

Film très souple permettant de résister aux mouvements de fissuration ou de dilatation sans rompre, assurant ainsi une étanchéité totale et durable.

Il offre une excellente barrière contre le dioxyde de carbone, les ions chlorures.

Protéger
Renforcer



Prêt à l'emploi. Usage extérieur et intérieur.

Application

SILIFIX PEINTURE D2 s'applique en deux couches à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet de projection.

Supports : toitures, toits de terrasses, couvertures, bardages bitumineux et aciers galvanisés (dilution jusqu'à 10%)...

Préparation du support :

Élimination de la rouille avec une brosse métallique ou balayage au jet abrasif

Appliquer un primaire pour supports non ferreux

Sur support peint : vérification de l'adhérence du film de peinture

Sur bardage acier galvanisé repeint : vérifier la compatibilité du nouveau système avec l'ancien système (risque de détrempe ou d'écaillage en cas d'ancien système non adapté).

Toujours réaliser un essai de convenance.

Il est conseillé de traiter l'ensemble de la surface en une seule fois pour limiter les effets de reprise.

Recommandations

Support sain, propre et sec conforme au DTU.

Ne pas appliquer sur support gelé. Ne pas appliquer par temps de pluie.

Ne traiter que des supports parfaitement secs sans risque de condensation.

Conditionnement

15 kg.

Nettoyage du matériel à l'eau

Rincer abondamment le matériel avant et après utilisation.



Caractéristiques

Aspect : mat

pH : 8 +/-1

Densité : 1,3 +/- 0,05

Température de stockage et d'application : +5°C à +35°C

Rendement : 8m²/kg selon la porosité du support

Recouvrable : 6 à 7 h selon les conditions atmosphériques et le pourcentage hygrométrique de l'air.

Solubilité : soluble dans l'eau

Craint le gel

Teintes : BLANC, RAL 1015, RAL 6003.

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine fermé

Sécurité

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit toujours travailler dans les règles de l'art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

MP2 est une marque du groupe RGD

15 ter, rue Maurice Petit - 69360 Sérézin du Rhône - Tél : +33 4 72 32 05 39 - Fax : +33 4 72 57 76 44 - contact@rgdevt.com - www.rgdevt.com