

Silifix Peinture GC est une peinture organo-minérale qui renferme des additifs et des charges de flocons de verre qui permettent d'agir sur la vitesse de corrosion et de réduire le processus d'oxydation des aciers du béton armé en milieu extérieur agressif..

Protéger  
Renforcer



Prêt à l'emploi. Usage intérieur et extérieur.

## Indication

Ce revêtement contient des additifs : inhibiteurs de corrosion, des solutions de silicates, de résines acryliques et de flocons de verre.

Cette formulation permet de limiter considérablement les effets nocifs des sels de déverglaçage sur les ouvrages en béton armé, en respectant les transferts vapeur.

## Application

Silifix Peinture GC doit être appliqué à la brosse au rouleau ou à l'Airless sur Silifix GC Primer.

Dilution : jusqu'à 10%.

Application : 2 couches frais sur frais

Supports : béton banché, enduits à base de liants hydrauliques...

Il est conseillé de traiter l'ensemble de la surface en une seule fois pour limiter les effets de reprise.

## Recommandations

Support sain, propre et sec conforme au DTU.

Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes.

Ne pas appliquer sur support gelé. Ne pas appliquer par temps de pluie.

## Caractéristiques

pH : 9 +/-1

Densité : 1,3 +/- 0,05 g/cm<sup>3</sup>

Température de stockage et d'application: +5°C à +35°C

Rendement : 8m<sup>2</sup>/L selon la porosité du support

Solubilité : soluble dans l'eau

Craint le gel

Conditionnement : 15kg

## Sécurité

**H315** Provoque une irritation cutanée.

**H317** Peut provoquer une allergie cutanée.

**H319** Provoque une sévère irritation des yeux.

**P101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**P102** Tenir hors de portée des enfants.

**P261** Eviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.

**P273** Eviter le rejet dans l'environnement.

**P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

**P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Nettoyage du matériel à l'eau  
Pulvérisateur, de 100 à 200 g/m<sup>2</sup> selon la porosité du support.

